

Adhesivo de poliuretano para parqueté y suelos de madera

Descripción

ISOMAT AK-PARQUÉ es un adhesivo en base poliuretano de altas prestaciones para parqueté y suelos de madera. ISOMAT AK-PARQUÉ proporciona:

- Alta capacidad adherente.
- Alta resistencia a fluctuaciones de temperatura (-40°C a +90° C).
- Aislamiento acústico.
- Alta resistencia mecánica y permanente elasticidad.
- Se adhiere a la mayoría de soportes.
- Puede pintarse.
- Aplicación sencilla y económica, producto listo para utilizarse, sin necesidad de mezclar componentes.
- Libre de disolventes y agua, no afectando a la madera.

Campos de aplicación

ISOMAT AK-PARQUÉ es apto para la instalación de cualquier tipo de parqueté, lamparquet, parqueté en láminas cortas o largas, sobre solados de cemento, suelos de madera antiguos, solados de baldosas, terrazo, mármol, superficies metálicas, etc. Idóneo para suelos con calefacción radiante.

Datos Técnicos

Aspecto:	Pasta
Color:	Beige
Densidad:	1,45 kg/l
Formación de piel:	45 minutos.
Curado: (a 23°C y 50% H.R.)	3 mm/ 24 horas
Dureza SHORE A:	50±5
Resistencia a tracción: (ISO 8339)	1,5 N/mm ²
Elongación a rotura: (ISO 8339)	400%

Modo de empleo

1. Superficie

La superficie debe estar seca, limpia, suficientemente estática, ligeramente rugosa y libre de materiales para prevenir la adhesión de polvo, partículas sueltas, residuos de aceite, etc.

2. Aplicación

El adhesivo debe aplicarse de forma uniforme sobre el soporte con llana dentada para suelos de madera. Colocar a continuación el suelo de madera ejerciendo presión. Si la superficie de madera va a pulirse, debe esperarse al menos 24 horas tras la aplicación. Este tiempo depende de la temperatura y humedad relativa, así se recomienda esperar por seguridad al menos 2 -3 días completos.

Consumo

El consumo estimado de ISOMAT AK-PARQUÉ es de 1,2 a 1,4 kg/m² dependiendo del tipo de llana dentada y del tipo de soporte.

Presentación

ISOMAT AK-PARQUÉ se suministra en envases de plástico de 12 kg. (cada envase de plástico contiene dos bolsa de aluminio de 6 kg cada una).

Caducidad y conservación

12 meses desde la fecha de fabricación en su envase original cerrado, y conservado en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y de las heladas.

Observaciones

- La fluidez de ISOMAT AK-PARQUÉ dependerá de la temperatura. Perdiendo fluidez con temperaturas bajas.
- En suelos con calefacción radiante, el sistema de calefacción debe apagarse dos semanas antes de la aplicación de ISOMAT AK-PARQUÉ.
- Debe comprobarse que la humedad de la madera esta entre los límites de aplicación del adhesivo ISOMAT AK-PARQUÉ.
- Debe comprobarse que la humedad del soporte se encuentra entre los límites recomendados para la colocación de suelos de madera y parqué.
- La humedad relativa del aire debe ser del 40% al 70% y la temperatura ambiente entre +10°C y + 35°C.
- Consultar las advertencias de seguridad y precauciones escritas en el envase del producto.

ISOMAT S.A.
PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN
Y MORTEROS
OFICINAS PRINCIPALES - FÁBRICA:
17o km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.com.es e-mail: info@isomat.com.es